



(2007)国认监认字(050)号

2007000367Z

测试报告

TEST REPORT

No. (2009) GSJ —2566

样品名称 护套

Name of Sample : _____

委托单位 上海日成电子有限公司

Consigner: _____

报告日期 2009—11—09

Date: _____

NPQTC

国家塑料制品质量监督检验中心

China National Quality Supervision Testing Center of Plastic Product

地址(Add.): 福州市杨桥西路山头角121号(121Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P.R. of China)

电话(Tel.): 0591 - 83710859 83770238 传真(Fax): 0591 - 83770214 邮政编码(Post Code): 350002

网址(Website): www.plastest.org.cn

电子信箱(E-mail): sj@fcii.net

国家塑料制品质量监督检验中心

测试报告

报告编号: (2009)GSJ-2566

第 1 页 共 1 页

委托单位	名称	上海日成电子有限公司			样品名称	护套				
	地址	上海市老沪闵路1466号416			商 标	/				
	电话	021-51523666	邮编	200237	型 号	/				
	传真	021-51523688	电子 邮件	/	规 格	三元乙丙胶				
样品概况	数量	10个			等 级	/				
	说明	样品完好, 符合要求。			出厂编号	/				
测试依据	GB/T7762-2003 《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验》									
测试结果	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项 目</th> <th>结 果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐臭氧龟裂 (24h)</td> <td>无裂纹</td> </tr> </tbody> </table>						项 目	结 果	耐臭氧龟裂 (24h)	无裂纹
项 目	结 果									
耐臭氧龟裂 (24h)	无裂纹									
说 明	1、生产单位由委托方提供; 2、试验条件: 250ppm×25℃; 3、拉伸应变20%。									
测试日期	2009-10-28 ~ 2009-11-9									

批准:

NPQTC
林 伟

审定:

NPQTC
林 伟

校核:

NPQTC
陈 桓

编制:

NPQTC
洪启楠

注: 本中心报告用专用纸张, 复印本报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao West Yangqiao Road,Fuzhou,P.R.China)